

КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ СИЛІКАТНОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ОСНОВ ФУНДАМЕНТІВ СИЛОСІВ

COMPOSITIONAL MATERIAL BASED ON SILICATE SOLUTION TO INCREASE THE CARRYING CAPACITY OF BASES OF SILOS FOUNDATIONS

канд. техн. наук О.С.Герасименко¹, канд. техн. наук О.В.Романенко¹,

канд. техн. наук І.В. Подтелеzhнікова¹, інженер І.В.Семашко²

¹Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

²ТОВ «АВЕСТА ЕНЕРГОРЕСУРС» (м.Харків)

O.S. Herasymenko¹, PhD (Tech.), O.V. Romanenko¹, PhD (Tech.),

I.V. Podtelezhnikova¹, PhD (Tech.), I.V. Semashko², engineer

¹Ukrainian State University of Railway Transport (Kharkiv)

²LLC «AVESTA ENERGY RESOURCE» (Kharkiv)

У теперішній час актуальне будівництво залізничних перевантажувальних терміналів для зернових і інших сипучих матеріалів. Перевалка й зберігання в таких терміналах відбувається в елеваторах силосного типу з використанням силосних банок великої ємності. Габарити таких споруд визначають розмір їх фундаментів. Як правило, для силосів із плоским днищем, які найбільш навантажені (блізько 25 т/м² або 2,5 кг/см²) їх становлять великий інтерес, фундаменти можуть бути наступних видів: на природній основі; пальові фундаменти; на штучній основі.

Пальовий фундамент є дуже дорогим і приводить до збільшення строків будівництва. Крім того, не завжди обладнання пальових фундаментів доцільно й не завжди виправдане.

Найбільший інтерес викликають фундаменти на штучних основах з закріпленого ґрунту. **Закріплення ґрунту** – підвищення несучої здатності ґрунту способами: механічними (трамбуванням); осушеннем [1, 2]; ін'єкційними; термічними (випалом, заморожуванням).

Границі застосування різних способів закріплення ґрунтів встановлюються за коефіцієнтом фільтрації ґрунтів і за властивостями, які вони надають закріпленному ґрунту.

Спосіб однорозчинної силікатизації із застосуванням кремнефтористоводневої кислоти надає ґрунтам значну міцність і водонепроникність і може бути застосований в ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації від 0,2 до 20 м/добу. При цьому способі можливе використання удосконалених рецептур зі збільшеною проникною здатністю та міцністю [3-6].

1. Вплив поля пульсуючого однонаправленого струму на ступінь електроосмотичного осушення ґрунтів / А.М.Плугін, О.С.Герасименко, С.В.Мирошниченко, А.А.Плугін // Зб.наук.праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2004.- Вип. 63. - С.63-69.

2. Плугін А.М. Використання подрібненого керамічного матеріалу для осушення водонасичених ґрунтів земляного полотна / А.М.Плугін., А.А.Плугін., О.С.Герасименко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 77. – С.162 – 175.
3. Увеличение проникающей способности жидкого стекла в песчаный грунт / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, Л.В.Трикоз, О.С.Герасименко // Зб.наук.праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2007.- Вип. 87. - С.108-120.
4. Плугин А.Н. Механизм влияния модификатора С-3 на прочность и гидравлическую способность жидкого стекла / А.Н. Плугин, О.С. Герасименко, Л.В. Трикоз, А.А. Плугин // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2008.- Вип.48. – С.154-162.
5. Герасименко, О.С. Увеличение проникающей способности и прочности жидкого стекла [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Герасименко Олег Степанович. – Харьков, УкрГАЖТ. – 2008. 230 с.
6. Пат. 87795 Україна, МПК C04B 28/26. Рідкоскляна композиція [Текст] / Герасименко О.С., Плугін А.А., Плугін А.М., Трикоз Л.В.та ін.; заявник і патентовласник Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – UA87795C04B28/26; заявл. 07.10.2008; Опубл. 10.08.2009, Бюл. №15. – 6 с.

УДК 621.45.038.7

ВПЛИВ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПІГМЕНТІВ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ

INFLUENCE OF ANTICORROSION PIGMENTS ON THE PROTECTIVE PROPERTIES OF POWDER PAINT COATINGS

В.І. Гоц¹, О.В. Ластівка¹, О.О. Томін¹

¹Київський національний університет будівництва та архітектури (м. Київ)

V.I. Gots¹, O.V. Lastivka¹, O.O. Tomin¹

¹Kyiv National University of Construction and Architecture (Kyiv)

Одним з найбільш перспективних напрямків розробки порошкових лакофарбових матеріалів протикорозійного призначення є використання в їх складі нових, екологічно безпечних і ефективних пігментів інгібіторного типу [1].

В лакофарбовим матеріалах, як антикорозійні пігменти широко застосовуються хромати [2]. Протикорозійна дію хроматів обумовлено їх розчиненням у воді в процесі експлуатації покриття, що супроводжується утворенням комплексних хромат-іонів, які на анодних ділянках взаємодіють з іонами металу, що призводить до утворення інгібіторів корозії. Однак, їх використання до недавнього часу обмежується, через їх канцерогенної дії [3, 4]. Тому вкрай актуальною є задача заміни хроматних пігментів менш токсичними сполуками, які не поступаються їм по корозійній стійкості.

В якості антикорозійних пігментів використано продукти різної природи основної діючої речовини: а) – фосфат цинку у вигляді PZW2 «SNCZ L'anticorrosion». б) – комбінований фосфосилікат кальцію та стронцію Nubirox 301 «Nubiola». в) – іонообмінний аморфний силікогель Shieldex C303 «Grace».

За результатам досліджень виявлено, що антикорозійні пігменти по різному впливають на формування корозійної стійкості порошкового покриття. Це